

Заключительный АКТ
испытания тонкослойного теплоизолятора Temp-Coat®

ЯО, Тутаевский район, п. Константиновский

«04» июля 2014 г.

От **ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»:**

И.Э. Зверев
Хвощев И.М.

н-к участка АВА Мамонников В.В.

От **ООО «Проммонтаж»:**

Генеральный директор
Сабринов Д.В.

Исследуемый продукт:

Тонкослойный теплоизолятор Temp-coat ®, производства компании Temp-coat Brand Products, LLC, США.

Место проведения испытаний:

Тутаев, ЯОУ

Используемые приборы:

Электронный толщиномер – QuaNix 1500.

Контактный термометр – Elcometer 319

Контактный термометр – _____

Проведение испытания:

Специалистами ООО «Проммонтаж» выполнены работы по нанесению теплоизолятора на поверхность старого пара на АВА _____ 2014 г.

Замеры температур:

Толщина нанесенного теплоизоляционного покрытия – _____ мм

~3 мм

Общая толщина _____ мм

Температура окружающего воздуха 36°C

Температура теплоносителя ~ 150°C


Температура на неизолированной поверхности 115°C

Температура на поверхности теплоизоляции (термометр Elcometer 319) 39°C

Температура на поверхности теплоизоляции (термометр _____) _____

Выводы: Предъявленное и нанесенное тонкослойное теплоизоляционное покрытие Tempcoat ® соответствует/не соответствует заявленным теплотехническим свойствам и может быть рекомендовано для применения на объектах ЯНБЗ им. Менделеева

От ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»:


Иван

От ООО «Проммонтаж»:

